

## CHEMICAL AND NATURAL PRODUCTS

**Sede legale:** Via Cavour, 120 - 13894 Gaglianico (Bi) - Reg. Impr. Biella - C.F. 00160610028 - P.IVA. IT00160610028 - R.E.A. 73417  
www.ilarioormezzano.it - info@ilarioormezzano.it

**Gaglianico:** Divisione IOB - Deposito e magazzino - Via Cavour, 120 - Tel. +39 0152546711 - Fax +39 0152546750

**Milano:** Divisione Sai - Ratti - Pharmaline - Agechim - Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano - Tel. +39 02904171 - Fax +39 0290782817

**Bollate:** Deposito Siochem - Via San Gottardo, 19 - 20021 Bollate (MI) - Tel. +39 02350015

### SPECIFICA

PRODOTTO

**Antiice org rosso-Glicole etilenico puro inib.org.**

CARATTERISTICHE	UNITA' MISURA	LIMITI		METODI DI ANALISI	
				IOB	INTERNAZIONALE
ASPETTO	(2)		liquido rosso		vis
DENSITA' (15°C)	(2)	g/ml	1.120-1.140		ASTM D1122
PUNTO DI EBOLLIZIONE	(1)	°C	170	min	ASTM D1120
pH sol. 50% H2O	(2)		7.5 - 8.6	approx	ASTM D1287
ACQUA	(1)	%	3	max	ASTM D1123
CENERI	(1)	%	1	max	ASTM D1119
ALCALINITA' DI RISERVA	(1)	ml	5	min	ASTM D1121
GLICOLE MONOETILENICO	(1)	%	92	min	
INIBITORE	(1)	%	8	max	
FERRO	(1)	ppm	1	max	UNI 10550
CLORURI	(1)	ppm	1	max	UNI 10502
Prova corrosione servizio simulato	(1)		Superata		ASTM D2570
Prova di protezione antiruggine	(1)		Superata		ASTM D2809
SCHIUMEGGIAMENTO (Sol. 50% H2O)	(1)	ml	30 (dopo 5')	Max	ASTM D1881
Schiumegg. tempo di scomparsa	(1)	sec	3	Max	ASTM D1881
Tabella indicativa protez. al gelo:	(1)				ASTM D1177
SOL. 20% IN H2O	(1)	°C	- 8.7 / -9		
SOL. 30% IN H2O	(1)	°C	- 15 / -17		
SOL. 35% IN H2O	(1)	°C	- 20 / -21		
SOL. 40% IN H2O	(1)	°C	- 24 / -26		
SOL. 50% IN H2O	(1)	°C	- 35 / -38		

**NOTE** Il prodotto soddisfa le specifiche dei costruttori:  
Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D/F \*Mercedes MB 325.3 \*Ford ESE M97B49-A \* CUMMINS 85T8-2(1) \* Man N. Man 248 and 324 \* Wartsilia 32-9011 (C.W.) \* Pegaso\* GM US 6277 M \* Renault 41-01-001 \*Ford WSS-M97B44-C \* Chrysler MS 9176 \* Cummins 90T8-4 \* Mack 014GS17004 \*Man B&W O 36 5600 \*  
GM 1899M (1) \* Navistar B-1, Type III\* Volvo (Reg. N° 260) \*Ford ESD M97 B49-A \* Opel GM QL 130100\* Leyland Trucks LTS 22 AF 10 \* John Deere H 24 B1 and C1 \* Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.)\*Mack 014GS17004

Anticongelante base org.rosso-Anticongelante organico long life

Liquido anticongelante a base di glicole monoetilenico contenente inibitori e protettivi anticorrosione, esente da fosfati, nitriti, nitrati, ammine, borati.La sua formulazione e' a base di composti organici selezionati.In riferimento alla corrosione sui metalli il prodotto è conforme a: ASTM D1384 - ASTM D4340 - ASTM D2570 ASTM D2809.

Soddisfa i limiti delle norme ASTM D3306 - ASTM D4985.

Specifiche nazionali, internazionali e militari soddisfatte :

BS 6580 (GB) FVV Heft R 443 (D) Afnor R 15/601 (1) (F) ASTM D3306 e 4985; SAE J 1034 (1) JIS K 2234 (1) (J) KSM 2142 (K) NATO S 759;CUNA NC 956-16(I)  
UNE 26361-88(E) - EMPA(CH) -E/L1415c.

CAS NUMBER	N° SPECIFICA	DATA EMISSIONE	DATA REVISIONE	N° REVISIONE	APPROVATO DA
	SNV00249	13-10-2010	19-04-2017	2	Bider Elena

CONTROLLO QUALITA'

*Elena Bider*

(Documento emesso per via elettronica e pertanto non firmato)

# ILARIO ORMEZZANO - SAI S.P.A. *dal 1897*

## CHEMICAL AND NATURAL PRODUCTS

**Sede legale:** Via Cavour, 120 - 13894 Gaglianico (Bi) - Reg. Impr. Biella - C.F. 00160610028 - P.IVA. IT00160610028 - R.E.A. 73417  
www.ilarioormezzano.it - info@ilarioormezzano.it

**Gaglianico:** *Divisione IOB - Deposito e magazzino* - Via Cavour, 120 - Tel. +39 0152546711 - Fax +39 0152546750

**Milano:** *Divisione Sai - Ratti - Pharmaline - Agechim* - Via Ripamonti, 44 - 20141 Milano - Tel. +39 02904171 - Fax +39 0290782817

**Bollate:** *Deposito Siochem* - Via San Gottardo, 19 - 20021 Bollate (MI) - Tel. +39 02350015

## SPECIFICA

PRODOTTO

**Antiice org rosso-Glicole etilenico puro inib.org.**

CARATTERISTICHE	UNITA' MISURA	LIMITI	METODI DI ANALISI	
			IOB	INTERNAZIONALE